



***RADIORPLUS UV High Transfer
Gold, Silver & Pantone®***

- Описание:** RADIORPLUS Offset UV high transfer Gold, Silver & PANTONE® Series
Доступные оттенки:
Pale gold, Rich pale gold, Rich gold и Silver
PANTONE® 871 – PANTONE® 877
- Свойства:** Однокомпонентные, готовые к печати краски, обеспечивающие наилучший возможный баланс между краскопереносом, металлическим эффектом, кроющей способностью и стабильностью.
Формула на основе пигментов очень малых размеров для обеспечения **хороших печатных свойств, улучшенного краскопереноса и улучшенного разрешения. В частности, хорошо подходит для печати на больших скоростях.**
Универсальные краски для широкого спектра применений: как для печати тонким шрифтом, так и для плашек.
- Применение:** УФ-офсетная печать
Мощность УФ-лампы: 120 – 160 Вт/см (300-400 W/in)
Скорость: 8000-12000 оттиск/час
Рекомендованные значения pH: 5-5,5
- Характеристики:** Вязкость (Вискозиметр Ларая, 25°C): Золото: 50 – 70 Пуаз
Серебро: 30 – 50 Пуаз
Глянец (Micro-Tri-Gloss, 60°C): Золото и Серебро: ≥50
PANTONE Золото: ≥40
- Подложки:** Мелованная бумага и картон
- Срок годности:** 6 месяцев в не распакованном пластиковом контейнере
- Условия хранения:** Хранить при температуре 5 – 25°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей и перегрева, хранить вдали от источников искусственного света
- Упаковка:** 1 кг
- Примечание:** Тщательно перемешать перед использованием
- Для лакирования металлизированных красок УФ-отверждения необходимы предварительные испытания. Лакирование значительно влияет на металлический эффект красок и их оптическое восприятие.