



**SMART INKS W high transfer - Gold, Silver & PANTONE® series**

<b><u>Описание:</u></b>	Флексографские краски на водной основе, готовые жидкие краски Золото и Серебро		
	Доступные оттенки: Pale gold, Rich pale gold, Rich gold and Silver PANTONE® 871 to PANTONE® 877		
<b><u>Свойства:</u></b>	Флексография на водной основе (Narrow Web)		
	Рекомендуемый параметры анилока:	100 - 160 l/cm 8 - 10 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	(250 - 400 l/in) (5,5 - 6,5 BCM)
	Теоретический объём ячейки: Gold:	6 - 10 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	(4 - 6,5 BCM)
	Silver:		
	Скорость:	80 - 120 м/мин	
<b><u>Характеристики:</u></b>	Вязкость (Ford 4 cup, 23°C):	_ 30 - 35 секунд	
	Добавьте водопроводную воду, чтобы отрегулировать вязкость		
<b><u>Рекомендация:</u></b>	Тщательно перемешайте перед использованием		
	Для ограничения проблем с пенообразованием: уменьшите вязкость (добавьте немного воды) или добавьте добавку RADIOR. Пеногаситель W 4191: 0,5 – 1		
	Чтобы изменить время высыхания краски, добавьте: - Пропиленгликоль замедляет (максимум 4%) - Изопропиловый спирт (IPA) для ускорения (максимум 4%)		
<b><u>Основы:</u></b>	Мелованная бумага и картон		
<b><u>Чистка:</u></b>	Вода или вода + моющая смесь		
<b><u>Срок годности:</u></b>	6 месяцев в пластиковом контейнере		
<b><u>Условия хранения:</u></b>	Хранить при температуре от 15 до 25 ° C. Особо чувствителен к низким температурам. Хранить от замерзания, солнечного света, чрезмерного тепла и холода.		

---

**Упаковка:** 5 Кг

Перед началом любых коммерческих работ рекомендуется провести предварительные испытания. Для получения дополнительной информации можно связаться с нашим техническим отделом.

Мы оставляем за собой право изменять характеристики продукции и технические данные в соответствии с новыми разработками.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, насколько нам известно, является правдивой и правильной.