

ДОБАВКИ ДЛЯ КРАСОК И ЛАКОВ УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ

- Labitex UV AD73 - Внутренний фотоинициатор для отверждения толстых слоев лаков и красок.

Внутренний фотоинициатор для отверждения толстых слоев лаков и красок УФ-полимеризации. Обладает широким спектром поглощения для работы с различными лампами УФ-излучения.

Рекомендуемая концентрация 0,5-1%.

Меры предосторожности: в связи с высокой реактивностью фотоинициатора избегать попадания лучей ламп дневного света и вовремя смывать печатное оборудование.

- Labitex UV AD81 - Бессиликоновая добавка для улучшения растекания.

Не содержит силикона и не препятствует нанесению последующих слоев лаков и красок.

Рекомендуемая концентрация 0,3-1%.

- Labitex UV AD03 - Бессиликоновая добавка для улучшения смачивания.

Добавка для значительного улучшения смачивания подложки УФ-лаками и УФ-красками.

Не содержит силикона и не препятствует нанесению последующих слоев лаков и красок.

Рекомендуемая концентрация 0,3-1%.

- Labitex UV AD88 - Бессиликоновая антивспенивающая добавка.

Добавка для уменьшения пенообразования в УФ-лаках.

Не содержит силикона и не препятствует нанесению последующих слоев лаков и красок.

Рекомендуемая концентрация 0,5-2%.

- Labitex UV AD57 - Силиконовая добавка для улучшения растекания.

Высокоэффективная добавка для улучшения растекания и смачивания подложки лаками и красками УФ-полимеризации. Содержит силикон.

Благодаря «всплыванию» на поверхность и закреплению в верхнем слое лака способствует повышению скольжения и износостойкости оттисков и препятствует приклеиванию к оттискам липкой ленты.

Рекомендуемая концентрация в краске 0,1-0,5%, в лаке 0,5-3%.

- Labitex UV AD50 - Силиконовая добавка для улучшения смачивания.

Высокоэффективная добавка для значительного улучшения смачивания подложки и растекания лаков УФ-полимеризации. Содержит силикон.

Не способствует образованию и стабилизации микропены.

Рекомендуемая концентрация в лаке 0,5-1,5%.

- Labitex UV AD99 - Силиконовая антивспенивающая добавка.

Высокоэффективная добавка для уменьшения пенообразования. Содержит силикон.

Рекомендуемая концентрация в краске 0,1-0,5%, в лаке 0,5-1%.

- **Labitex UV AD 22 - Добавка для повышения уровня матового эффекта.**

Добавки для матирования лаков. Для введения добавки необходимо интенсивное перемешивание. Рекомендуемая концентрация 2-5% до получения нужного эффекта.

- **Labitex UV AD 55 - Антистатическая добавка.**

Добавка в УФ-лак для снижения электростатических взаимодействий лакированных поверхностей (электростатическое слипание, плохое скольжение, треск при перематке рулонов и т.д.). Рекомендуемая концентрация 2-3%.

- **Labitex UV ADM 150 - Добавка для коррекции вязкости.**

Добавки для разбавления лаков и красок УФ-отверждения. Для уменьшения вязкости допустимо вносить не более 10% добавки. Может незначительно уменьшать реактивность материала. Добавки можно комбинировать с фотоинициаторами **Labitex AD73**, а также с добавками **Labitex AD57, AD50, AD99 , AD03** и **AD81**.